Информационен лист

1. **Минимално** количество, размери и форма на пробите /извадките/.

- **за пълно изпитване на асфалтови смеси** : БДС EN 12697-1; БДС EN 12697-2; БДС EN 12697-5; БДС EN 12697-6; БДС EN 12697-8; БДС EN 12697-12; БДС EN 12697-23; БДС EN 12697-34; - 30 килограма асфалтова смес.

-**за изпитване на асфалтови смеси свързано с текущ контрол на производството**: БДС EN 12697-1; БДС EN 12697-2; БДС EN 12697-5; БДС EN 12697-6 БДС EN 12697-8; БДС EN 12697-34 - 20 килограма асфалтова смес.

-**за изпитване на скални/добавъчни материали**:

-скален материал **фракция 0-4**: БДС EN 933-1; БДС EN 933-8 ; БДС EN 1097-5; - 5 килограма

- скален материал фракция с максимална едрина на зърната от **4 mm до 20 mm**: БДС EN 933-1; БДС EN 933-3; БДС EN 933-4; БДС EN 1097-5; – 20 килограма

- скален материал фракция с максимална едрина на зърната от **20 mm до 125 mm**: БДС EN 933-1; БДС EN 933-3; БДС EN 933-4; БДС EN 1097-5; – 60 килограма

- **за изпитване на Асфалтови пластове от асфалтови настилки**: БДС EN 12697-6; БДС EN 12697-9; БДС EN 12697-36 – ядките да са с минимална дебелина от 30 mm на пласт без видими дефекти на повърхността и диаметър ф 150 mm; или по 2 броя от проба ф 100 mm

- **за изпитване на бетон** – БДС EN 12390-7 и БДС EN 12390-3, по 3 броя кубчета 150x150x150 mm или 100x100x100 mm

- БДС EN 206+A2, NA.N или БДС EN 12390-8 по 3 цилиндрични пробни тела ф 150 mm и височина 150 mm

- **изпитване на стомана за армиране** – Максимален диаметър на пръчките ф 28 mm

- БДС EN ISO 15630-1; БДС EN ISO 6892-1, по 3 броя от проба, пръчки с дължина 500 mm за якост и провлачане плюс по 3 броя пръчки 500 mm от проба за огъване.

- **изпитване на заваръчни съединения**

- БДС EN ISO 15630-2, по 3 броя от проба / мрежи или друг елемент с приблизителни размери 1,5 m^2 /.

2. За **пробовземане и изпитване на бетонна смес** на обект на клиента, клиента трябва да осигури:

- необходимите специални предпазни средства според изискванията за безопастност на обекта на сътрудниците от лабораторията.

3. При попълване на заявката в забележка при желание, клиента да цитира допуските на изпитванете параметри, които желае да се отразят в протоколите от изпитване и нормативни документи в които са посочени.

Забележка 1: Лабораторията следи актуалността на цитираните методи, като спазва изискванията на процедура П 7.2-2 „Гъвкав обхват на лабораторията“. Ако се налага забавяне или невъзможност на изпълнението на поръчката заради промяна актуалността на методите лабораторията уведомява клиента и договаря нови условия за изпълнение на заявката.

Дата: 27.10.2026 г.

Ръководител СИЛ.....

/инж. Хр. Соколов/

СТРОЙКОНТРОЛ 2003 ЕООД СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ